

Gendai – gebrannt und einmal gebürstet
„Modern“ dunkel, mit sanftem, seidigem Look



HOLZEIGENSCHAFTEN:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gattung: | Japanische Zypresse (<i>Cryptomeria jap.</i>) |
| Herkunft: | Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert |
| Holzstärke: | Sehr weich – 320 - 510 (Janka) |
| Rohdichte: | Leicht – 360 - 380 kg/m ³ |
| Spezif. Gewicht: | 0,33 - 0,36 R ₁₂ |
| Holzfeuchte: | 11-14% |
| Dauerhaftigkeit: | Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2 |
| Gebrauchsklasse (EN-335): | Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt |
| Brandverhalten (EN-13501): | D-s2, d0 (allgemein) |
| Kanthölzer: | Vierfach gebrannt und gebürstet auf Anfrage (90/60/45x30) |

VERARBEITUNGSHINWEISE:

| | |
|---------------------------|---|
| Verschnitt: | Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden. Bitte bedenken Sie auch bei der Flächenberechnung die reduzierte Sichtbreite im Falzprofil. |
| Unterkonstruktion: | Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden. |
| Befestigungen: | Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben. |
| Montage-Layout: | Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung. |
| Beschichtungen: | Die Beschichtung erfolgt an der Verkleidungsaussenseite. Zusätzl. Kantenbeschichtung auf Anfrage. Ausbesserungsöl wird kostenlos mitgeliefert. |

ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:



ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#101 transparent (Int/Ext)



#121 light oak (Int/Ext)

Transparente/helle Pigmentierungen ohne UV-Blocker (wie #101 und #121) lassen Gendai in den ersten Monaten aufhellen.



#112 silver grey (Int/Ext)



#132 ebony (Int/Ext)



#331 ebony (Int/Ext)



RUSSSCHICHT GEBUNDEN, OBERFLÄCHE FÄRBT NICHT MEHR AB